



Caucho reciclado (Acetato de vinilo reticulado y expandido por compresión) , fabricado y diseñado especialmente para la conservación y el cuidado del parquet y suelos laminados. Material anti bacteriano e impermeable de celda cerrada no poroso. Excelente aislante acústico, no almacena cargas electromagnéticas.

La lámina de HDPE , le confiere una protección adicional frente a la humedad , para el cumplimiento general de salubridades prescritas en el documento básico HS de salubridad del CTE.

Propiedades	Norma	Unidad	Valor
Calibre	ASTM D3767	mm	2
Densidad	DIN53420	Kg/3	250
Clasificación de Fuego	EN ISO 13501	2mm	BFL-s1
Resistencia a Compresión	DIN EN 826:2013	KPa	150
Ruido de Impacto	ISO 10140-3-2010 ASTM E492-E989	Db Class: IIC	26 60
Ruido de Reverberación	ISO 140/B ASTM E413-10 STC	%Db dBA	22 52
Conductividad Térmica	DIN-52612	w/m.k	0.036
Resistencia Térmica	ASTMC-177	(m ² ·K)/W	0,058
Resistencia deslizamiento Coeficiente de fricción dinámico	EN 14041:2004 EN 13893:2002	X direction Y direction	0.61 0.61
Emisión de formaldehído (en el aire)	EN 14041:2006 Clause 4.3 and EN 717	mg/m ³	ND Class E1
Absorción de agua	ASTM D570	Ninguna	Ninguna
Factor de resistencia al vapor de agua	DIN-56215		850

